



Amar Parkiety

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

MAXIMUS GP Grunt poliuretanowy

Zastosowanie

Do izolowania wilgoci resztkowej podłóży cementowych przed klejeniem parkietu klejami poliuretanowymi, wzmacniania podłóży cementowych, oraz jako środek wiążący do wytwarzania syntetycznej zaprawy do prac naprawczych.

Dane techniczne

Konsystencja brązowy przezroczysty płyn

Temperatura pracy +50C – 250C

Schnięcie 24 godz.

Zużycie 2 – 5 m²/l zależnie od stanu podłóży oraz ilości warstw

Sposób użycia

Podłóże powinno być możliwie suche (bez widocznej wilgoci – pomiar metodą CM), mocne, wolne od pęknięć

i równe. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie.

1. Izolacja przeciwwilgociowa

W celu stworzenia bariery przeciw wilgoci podłóże musi być wystarczająco chłonne dla umożliwienia kompletnego wchłonięcia rozcieńczonej (30% **Maximus S-PU**) pierwszej warstwy **Maximus GP**. W ten sposób zostaje zapewniona skutecznie przyczepność. Drugą nierozcieńczoną warstwę **Maximus GP** nakładać wałkiem lub pędzlem w 3 – 8 godz. po pierwszej. Nie nanosić **Maximus GP** po 12 godzinach. Po dłuższym czasie należy silnie porysować pierwszą warstwę.

2. Wzmacnianie podłóży

Rozcieńczyć grunt **Maximus GP** rozcieńczalnikami **Maximus S-PU** (50 – 100%) w zależności od chłonności podłóży. Unikać tworzenia się filmu na powierzchni. Po około 3 godzinach po naniesieniu warstwy impregnującej można ocenić stopień wnikania i wzmocnienia.

3. Zaprawy syntetyczne

Zmieszać 1 część **Maximus GP** z 5 – 6 częściami piasku, aż masa osiągnie wilgotną konsystencję. Otrzymamy syntetyczną zaprawę, przy pomocy, której możemy przeprowadzić szybko bardzo trwałe naprawy spękań, szczelin albo spoin w podłogach, jak również lokalne wyrównanie podłóży.

Przechowywanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

Chronić przed mrozem.

Opakowanie Bańka 10 l kanister 5 l

Ważne wskazówki

Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotności powietrza.

Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.

Bezpieczeństwo pracy

Produkt łatwopalny! W czasie pracy unikać ognia, nie palić papierosów i dbać o dobre wietrzenie pomieszczenia. Chronić skórę i oczy. Chronić przed dziećmi. Atest PZH HK/B/1570/05/2001

Nasze informacje są oparte na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl



Amar Parkiety

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl