

LOBADUR® WS 2K Duo warianty matowe

WS 2K Duo połysk i anti-slip należy przestrzegać zaleceń zawartych w odrębnych kartach informacji technicznych



Opis produktu

Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier na bazie poliuretanów o bardzo dużej twardości, wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na chemikalia

Zastosowanie

Parkiet i podłogi drewniane, również podłogi z korka, PCV i linoleum - od normalnej do największej obciążalności.

Właściwości

- Uniwersalne zastosowanie
- System sprawdzony przez lata
- Szczególnie łatwy w aplikacji
- Doskonały stosunek ceny do jakości
- Wielostronność stosowania, funkcjonalność

Dane techniczne

Nr artykułu	11466-9	Zużycie materiału	Na jedną warstwę 100-120 ml/m ² (8-10 m ² /l)
Stopień połysku	mat (ok. 18*) półmat (ok. 30*) extramat (ok. 8*) Stopień połysku mierzony jest przy 60° na szkle. Jest zależny od grubości powłoki lakieru i warunków klimatycznych podczas schnięcia (temp., względna wilgotność powietrza). Podane wartości są orientacyjne.	Narzędzia	LOBATOOL wałek do lakieru DeLuxe 120 lub Microfaser 100-120
Opakowanie	mat i półmat 5kg, 1kg, extramat: 5kg każdorazowo łącznie z utwardzaczem	Czas schnięcia	Aplikacja kolejnej warstwy po 4-6 godzinach najwcześniej Ostrożne chodzenie po 4-6 godzinach Matowienie najwcześniej po 8-10 godzinach Lekka obciążalność po 24 godzinach Pełna obciążalność po 5 dniach
Opakowanie zbiorcze	Karton: 4 x 5 kg Paleta: 128 x 5 kg	Matowienie	LOBATOOL pad perforowany K120 lub drobniejszy Alternatywnie siatka matująca K120 lub drobniejsza W ciągu 24 godzin można nakładać drugą warstwę bez matowienia, po tym czasie - tylko z matowaniem. Zmatowienie lakieru przed ostatnią warstwą daje efekt równomiernej, gładkiej powierzchni.
Zaw. subst. stałych	36 ± 1% (mieszanina)	Rozcieńczalnik	Lakieru jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać!
Lepkość wg DIN 4	23 ± 1 s (mieszanina)		
Magazynowanie i transport	Od +5°C do +25°C., 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg ADR.		
Giscode	W2/DD+ (extramat W3/DD+)		

2004/42/CE

Wartości graniczne organicznych substancji lotnych (VOC) dla produktu Kat. A/j: 140g/l (2007/2010)

W wersji mat produkt zawiera maksymalnie 49g/l VOC
półmat produkt zawiera maksymalnie 49g/l VOC
extramat produkt zawiera maksymalnie 67g/l VOC
(wartości dotyczą gotowej mieszanki z utwardzaczem WS 2K Härter)



(poza extramat)

(poza extramat)

LOBADUR® WS 2K Duo *warianty matowe*

WS 2K Duo połysk i anti-slip należy przestrzegać zaleceń zawartych w odrębnych kartach informacji technicznych

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Składnik A (masa) dobrze wstrząsnąć, dodać utwardzacz w proporcjach 10:1 (w wersji extramat 5:1) i przez kilkunastokrotne wstrząsanie oba składniki ze sobą dobrze wymieszać.
- Przy mniejszych ilościach niż całe opakowanie, należy użyć kubka pomiarowego LOBATOOL, ewentualnie odważyć proporcjonalnie potrzebną ilość obu składników.
- Nie wylewać lakieru bezpośrednio na podłogę - stosować wiaderko LOBATOOL Versiegelungseimer.
- Po zmieszaniu – czas pracy do 2 godzin.
- Należy przestrzegać ogólnych przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony pracy
- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne w pomieszczeniu*
- Należy wietrzyć pomieszczenia*

*) Patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR

Zalecenia dotyczące stosowania - parkiet i podłogi drewniane:

1. Przygotować podłoże i zagruntować lakierem podkładowym.
2. Czas schnięcia lakieru podkładowego – stosować według karty informacji technicznych
3. WS 2K Duo nanieść wałkiem
4. Pozostawić do schnięcia na 8-10 godzin
5. Powierzchnię zmatować
6. WS 2K Duo nanieść wałkiem

Zalecane jest zastosowanie lakierów podkładowych:

Minimalizujące sklekanie kątów z działaniem odcinającym (dot. drewna egzotyczne)

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (rozpuszczalnikowy)

Zalecenia dotyczące stosowania – linoleum i PCV:

1. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłoża. Pozostałości środków pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie może wystąpić brak przyczepności. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie również nowych podłóg.
2. Umyć podłogę czystą wodą (neutralizacja)
3. Schnięcie
4. 1 x WS 2K Duo nanieść wałkiem

Gruntowne czyszczenie:

PVC:

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem Grundreiniger
Spezial. Czas schnięcia ok. 2 godzin

Linoleum:

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem CareRemover.
Schnięcie przez noc

Wskazówki dotyczące stosowania - podłogi z korka:

- Podłogi korkowe można lakierować dopiero po wystarczającym związaniu kleju (należy przestrzegać zaleceń producenta)
 - Maksymalnie w ciągu dnia można nakładać dwie warstwy lakieru
- a) naturalny korek**
1. Trzy warstwy WS 2K Duo nanieść wałkiem
 2. Po naniesieniu pierwszej warstwy pozostawić do schnięcia przez noc (redukcja powstania granulowego pęcznienia)
 3. Zmatować powierzchnię przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru.
- b) korek pokryty fabrycznie warstwą lakieru**
1. Należy przestrzegać zaleceń producenta korka
 2. Jeżeli producent dopuszcza możliwość lakierowania, po zmatowaniu, nanieść wałkiem jedną lub dwie warstwy WS 2K Duo
- c) renowacja / lakierowanie starych powłok**
1. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłogi preparatem CareRemover używając polerki jednotarczowej z zielonym padem specjalnym LOBATOOL. Pozostałości środków pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie może wystąpić brak przyczepności lakieru.
 2. Następnie umyć podłogę czystą wodą.
 3. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie zmatować.
 4. Jedną lub dwie warstwy WS 2K Duo nanieść wałkiem.

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR®