

## Maximus SH Lack

- 1. Opis produktu:** Maximus SH Lack jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym lakierem chemoutwardzalnym do parkietu o dobrej odporności na ścieranie, wysokiej zawartości składników stałych, zdolności wypełniania porów w drewnie. Do stosowania na podkładzie Maximus Spezial Grund lub bezpośrednio na drewno. Służy do lakierowania wszystkich gatunków drewna tylko na sztywnych podłogach. Nie zalecany na dąb wędzony - traktowany amoniakiem.
- 2. Warunki pracy:** Najlepsze to temperatura min 15 do 25°C i względna wilgotność powietrza 50 - 60%. W czasie schnięcia zapewnić spokojne wietrzenie. Unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów.
- 3. Zużycie:** Ok. 100 – 130 ml/m<sup>2</sup> na warstwę.
- 4. Schnięcie:** Po 24 godzinach lekki ruch. Końcowe parametry lakier osiąga po 7 dniach. Przed upływem 7-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
- 5. Stosowanie:** Podłoga musi być wyszlifowana, czysta, bez resztek olejów, wosków i silikonów i wyfugowana np. Maximus Fugen, Maximus Holzkit, Maximus Aqua Fugen. Lakier należy dobrze wymieszać z utwardzaczem Maximus SH-Härter w stosunku 10:1 i odstawić na 10 minut. Przed lakierowaniem przecedzić przez drobne sitko lakiernicze lub pończochę. Zużyć w ciągu 6-9 godzin – czas zależy od temperatury. Po 3 – 5 godzinach można kłaść następną warstwę ( należy wziąć pod uwagę praca drewna ). Matowanie po 3 – 4 godzinach siatką 120. Szczególnie przed ostatnią warstwą poprawia wygląd końcowy. Do mieszania i nakładania nie stosować metalowych narzędzi. Ponieważ kwasy i zasady neutralizują się nawzajem, należy pamiętać, żeby lakier nie miał kontaktu z zasadowym środowiskiem, np. środkami myjącymi lub alkalicznymi bejcami. Neutralizują one część kwasu z utwardzacza, w wyniku czego, lakier nie jest w stanie wystarczająco schnąć.
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, przynajmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Tabela kombinacji lakierów i gruntów.
  - Tabela zalecanych kombinacji lakier - drewno.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
  - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Giscode DD2

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

09/09