

Naprawa parkietów
i boazerii „zawsze
pod kolor”

Emisja substancji
lotnych w powietrzu*:
klasa A+



Szpachlą



Szybko schnie



Pokrywanie
po 15 min.⁽¹⁾



Wypełniacz Szczelin



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON** na bazie żywic, został specjalnie opracowany do wypełniania szczelin, szpar, pęknięć (do 2 mm) oraz dziur i odprysków (do 3 mm, poprzez kilka sukcesywnych wypełnień) na położonych parkietach klejonych, meblach i boazeriach.
- **WYPEŁNIACZ SZCZELIN BLANCHON** polecany jest do ogólnej naprawy parkietów klejonych (w szczególności parkietów z klepek układanych na sztorc). Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach.
- Szybko schnie i twardnieje oraz nie zmienia oryginalnej barwy drewna.
- Charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością do większości rodzajów drewna (rzadkie gatunki egzotyczne: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Dostępny w odcieniu naturalnym.

*Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Stosować jedynie do parkietów klejonych, podłóg, boazerii i mebli idealnie czystych i suchych (wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna i ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu), pozbawionych jakichkolwiek śladów detergentów (nie stosować środków czyszczących lub wybielających), tłuszczu, wosku, pasty, politory białej oleju. Przyczepność **WYPEŁNIACZ SZCZELIN** będzie wówczas doskonała.

- Starannie odkurzyć.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Należy starannie wymieszać **WYPEŁNIACZ SZCZELIN** z pyłem zebrany po drugim cyklinowaniu, do uzyskania właściwej konsystencji, proporcje mogą ulec zmianie w zależności od zastosowania: - płynna konsystencja: około 20% pyłu drzewnego, - gęsta konsystencja: do 50% pyłu drzewnego (w dawce maksymalnej nie przekraczać proporcji 1 do 1).
- Mieszanka powinna zostać zużyta jak najszybciej.

WAŻNE: przed naniesieniem, należy koniecznie sprawdzić czy stopień rozdrobnienia pyłu oraz jego stężenie są optymalnie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac renowacyjnych; nadmiar pyłu może powodować kruszenie się **WYPEŁNIACZA SZCZELIN**.

- Nakładać gładką, metalową szpachlą
- Szczególnie głębokie, dziury, szpary czy ubytki powinny zostać napełniane kilkoma warstwami (upewnić się, że każda warstwa jest dogłębnie sucha przed naniesieniem następnej).
- Na koniec należy przeszlifować powierzchnię, aby usunąć drobne wypukłości drewna i starannie odkurzyć. Przygotowane w ten sposób powierzchnie drewniane należy pokryć dowolnym wykończeniem BLANCHON: lakierem do parkietów lub drewna, woskiem lub pastą (bezpośrednio na drewno lub na warstwę odpowiedniego lakieru podkładowego) bądź olejem (również bezpośrednio na drewno lub na właściwy podkład).

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy **ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON**.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

⁽¹⁾ wypełnienie szczelin
wielkości 1 mm

Blanchon

Wypełniacz Szczeli

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Schnięcie «matowienie/pokrywanie»: 15 minut w przypadku wypełnień do 1 mm w normalnych warunkach.

WYDAJNOŚĆ

- 20 m² z 1L na jedną warstwę.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	WYPEŁNIACZ SZCZELIN DO PARKIETÓW KLEJONYCH I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Syntetyczne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 5a
GĘSTOŚĆ	0,835 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	650 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE	Gotowy do zmieszania z pyłem drzewnym zebrany po drugim cyklowaniu
OKRES TRWAŁOŚCI MIESZANINY	Do natychmiastowego zużycia (z uwagi na szybkie odparowywanie rozpuszczalników).
MATOWIENIE - POKRYWANIE	15 minut w przypadku wypełnień do 1 mm, w normalnych warunkach

* ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierek do parkietu, szlifierek krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać. Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierek krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW

Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84

e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-

370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France

- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com