

Olejowanie parkietu w 4 godziny!

ŁĄCZY W SOBIE JAKOŚĆ I EKOLOGIĘ (patrz Karty Danych Środowiskowych)

EKOLOGICZNE OZNAKOWANIE EUROPEJSKIE ÉCOLABEL

Emisja substancji lotnych w powietrzu*: klasa A+

Bez zapachu

Łatwa pielęgnacja i wygodna renowacja

Podkreśla naturalny odcień wszystkich rodzajów drewna

Łatwa pielęgnacja i wygodna renowacja

Antystatyczny

Trwale zabezpiecza parkiety, podłogi i schody

Olej do Parkietu „Jakość i Środowisko”

Naturalna impregnacja bez konieczności polerowania



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Prawdziwa innowacja techniczna, bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON, zapewnia wymagającemu użytkownikowi wyjątkowy komfort stosowania. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartości LZO⁽¹⁾, europejska norma ekologiczna Écolabel).
- Prosty i praktyczny w użyciu, OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” nakłada się wałkiem bezpośrednio na odpowiednio przygotowane drewno i pozwala od razu uzyskać doskonały wygląd: nie wymaga polerowania (ręcznego ani monoszlifierką).
- Bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” pozwala na bardzo łatwą konserwację i renowację (monoszlifierka nie jest konieczna do miejscowej renowacji). Szybkie schnięcie i prostota aplikacji sprawiają, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie.
- OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” może być aplikowany na każdy rodzaj drewna (*orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON), nie żółknie, jest dostępny w 5 aspektach: ultra mat, drewno naturalne, drewno surowe, efekt naturalny (przeznaczone jedynie do jasnego drewna, drewna zeszlifowanego do naturalnego wyglądu; nie stosować do ciemnych gatunków drewna) oraz dąb (dla uzyskania wyglądu jasnego dębu).

(1) wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE

*Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Nanosić OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” na powierzchnie gładkie, zeszlifowane do „surowego drewna” (nie stosować zmywaczy do powłok oraz rozpuszczalników do wosków; patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania schodów lub parkietu), odkurzone, pozbawione śladów detergentów, tłuszczu, wosku, pasty, politur lub oleju lnianego (lub innych specjalistycznych olejów). Nie stosować detergentów, rozjaśniaczy, środków wybielających i czyszczących do parkietu.
- Starannie odkurzyć powierzchnię.
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLER BLANCHON lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze „pod kolor” (patrz Karty Techniczne tych produktów).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, którą można bezpośrednio pokrywać OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” lub innym produktem wykończeniowym z serii AQUA.
- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne).
- W żadnym wypadku, nie matować barwionej powierzchni. Zaleca się zmatować parkiet dopiero przed naniesieniem ostatniej warstwy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”, po dogłębnym wyschnięciu poprzedniej (po ok. 60 min.). Starannie odkurzyć całą powierzchnię przed nałożeniem ostatniej warstwy wykończeniowej.
- Nie stosować lazurów.

SPOSÓB UŻYCIA

- OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” jest gotowy do użycia: nie wymaga rozcieńczenia, dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
- Doskonale przylega do czystej, suchej i odpowiednio przygotowanej powierzchni (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Starannie ją odkurzyć.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać zaleceń z obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
- OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” nakłada się w 3 cienkich warstwach za pomocą wałka z krótkim włosiem lub płaskiego pędzla bądź ławkowca (do krawędzi). Olej szybko tężeje, zbędne więc jest długotrwałe rozprowadzanie go po powierzchni. Ważne: Lekko „mleczne” zabarwienie płynnego OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” zanika podczas schnięcia.
- Pokrywanie po ok. 1 godzinie (nie przekracza 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw).
- Zmatowienie przedostatniej warstwy oleju (drobnoziarnistym papierem ściernym) pozwoli usunąć drobne wypukłości drewna, nada piękny wygląd i ułatwi późniejszą pielęgnację. Starannie odkurzyć. Nie stosować wełny stalowej.
- Bezzapachowy OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” szybko schnie i twardnieje co sprawia, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji w bardzo krótkim terminie. Należy zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni.

Blanchon

Olej do Parkietu „Jakość i Środowisko”

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odciągnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 20 minut.
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: około 1 godziny, w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 48 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 4 do 7 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 12 godzinach, w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo zmiotką (nie używać wilgotnych ściereczek).
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 15 m² na jedną warstwę z 1L.

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Czyszczenie bieżące: odkurzacz, przecieranie na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON (używać jedynie dobrze odciśniętych z nadmiaru wody narzędzi).
- Regularna konserwacja: przy użyciu RENOWACYJNEGO OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON BEZBRWNY MAT (do pielęgnacji podłóg w aspekcie bezbarwnym, surowego drewna i matowym) lub ULTRA MAT (w aspekcie ultra mat i „efekt naturalny”). Nakładać preparaty na czysty i suchy naolejowany parkiet przy użyciu mopa z mikrofibry (lub ewentualnie cienkiej i czystej bawełnianej szmatki). Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” bądź bejcowane), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.
- Renowacja miejscowa: przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i ponownie je zaimpregnować 1 lub 2 warstwami RENOWACYJNEGO OLEJU DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą szmatką). Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postąpić wg zaleceń opisanych w § Regularna konserwacja.
- Generalna renowacja: zmatowić całą powierzchnię, odkurzyć, a następnie nałożyć wałkiem cienką warstwę bezbarwnego lub w wybranym kolorze OLEJ DO PARKIETU „JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO”.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	OLEJ DO DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Oleje w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,01 (w temp. 20°C, wg Nf T 30020)
LEPKOŚĆ	100 cP (lepkościomierz BROOKFIELD, w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Po ok. 1 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
PRZYCZEPNOŚĆ	Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, musztardę, ketchup, ocet, wodę, kawę, herbatę, domowe detergenty, alkohol 40°, atrament, rozcieńczony wybielacz (po około 20 dniach schnięcia, wg Nf T 30053)

* ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyszlifować i wyczyścić brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materiałow. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com