

WŁAŚCIWOŚCI

Doskonała przyczepność



Łatwość stosowania



ZASTOSOWANIE

Uniwersalny podkład pod lakiery wykończeniowe i woski



Polecany do drewna egzotycznego i żywicznego



Do nakładania pod lakiery BELMONT®, INTENSIV®, SPORT®, BLUMORTM SD, INITIAL®, i VP P.U.



PRIM'PLUS™ Alkoholowy lakier podkładowy



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- PRIM'PLUS™ BLANCHON jest jednoskładnikowym lakierem uszczelniającym do parkietów.
- PRIM'PLUS™ jest polecany przed nałożeniem lakierów do parkietu BLANCHON: BELMONT®, INTENSIV®, BLUMOR™SD, SPORT®, INITIAL® i VP P.U.
- PRIM'PLUS™ stanowi również idealną warstwę podkładową przy woskowaniu.
- Łatwy w aplikacji i szybko schnący pozwala na dużą oszczędność czasu.
- PRIM'PLUS™ jest konieczny dla utrwalenia bejcy do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON lub POSTARZACZA DO DREWNA BLANCHON przed położeniem lakieru wodno-poliuretanowego.
- Doskonała przyczepność PRIM'PLUS™ jest wyjątkowo doceniana przy lakierowaniu powierzchni z drzew egzotycznych (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Uwaga: Nie zaleca się stosowania lakieru podkładowego PRIM'PLUS™ w halach sportowych, ale może być on użyty pod lakier SPORT® BLANCHON w pomieszczeniach wymagających właściwości antypoślizgowych: domy opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, itd.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: przeszlifować do "surowego drewna" papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec wygładzić papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz załącznik*, strona 2, szczegóły dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "surowego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE™ 2K, BEJCĄ DO PARKIETÓW (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA (odcienie pozytywne).
- WAŻNE: Zastosowanie lakieru podkładowego PRIM'PLUS™ jest konieczne celem zablokowania powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW lub POSTARZACZEM DO DREWNA przed naniesieniem lakieru w fazie wodnej lub OLEJU DO PARKIETU "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO" BLANCHON. Nie jest to konieczne w przypadku pokrywania zabarwionej powierzchni lakierem tradycyjnym (rozpuszczalnikowym), ani po naniesieniu bejcy do drewna AQUATEINTE™ 2K.

SPOSÓB UŻYCIA

- LAKIER JEDNOSKŁADNIKOWY: PRIM'PLUS™ jest gotowy do użycia.
- Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, nie wymaga rozcieńczenia.
- Jak w przypadku wszystkich lakierów do parkietów, nie nanosić lakieru podkładowego PRIM'PLUS™ w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z rozpuszczalnikami.
- Nanosić jedną obfitą warstwę podkładu za pomocą szerokiej szczotki, wałka (z krótkim włosiem) lub pistoletu Airless; nie rozprowadzać zbyt długo po powierzchni (szybko schnie).
- PRIM'PLUS™ można również nakładać gładką, metalową szpachelką. W tym przypadku konieczne jest naniesienie 2 krzyżujących się warstw. Nie stosować szpachelki na podłoża z buku, klonu i wiśni.

Blanchon

PRIM'PLUS™ - Alkoholowy lakier podkładowy

- Nanosić podkład PRIM'PLUS™ w jednej warstwie, bezpośrednio na drewno (ewentualnie barwione i/lub zregenerowane). Po upływie 60 minut, pokryć wybranym lakierem wykończeniowym do parkietu.
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru, zaleca się delikatnie zmatowić powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnoziarnista) lub ręcznie papierem ściernym i odkurzyć.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem kolejnych warstw.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIĘCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: około 30 minut w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
- Schnięcie "pokrywanie": po 45 godz. w normalnych warunkach.
- Warstwa lakieru wykończeniowego powinna zostać naniesiona w ciągu 48 godzin od nałożenia warstwy lakieru podkładowego PRIM'PLUS™.

WYDAJNOŚĆ

- 12-14 m² z 1L na jedną warstwę.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER PODKŁADOWY DO PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Syntetyczne
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 5b/7
GĘSTOŚĆ	0,83 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	90 - 115 cP (w temp. 20°C, lepkościomierz BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Po 45 min. w normalnych warunkach
PRZYCZEPNOŚĆ	Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyszlifować i wyczyścić brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzały", jodełka "zig-zag", jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta danych technicznych wyemitowana 30.10.2017. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie.

Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Firma ani upowaznieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON - 50 8^{eme} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com