



MAXIMUS LIOS Oil

Olej do podłóg drewnianych naturalny i kolorowy

- 1. Zastosowanie:** Olej naturalny do zabezpieczania podłóg drewnianych z wszystkich gatunków drewna europejskiego jak i egzotycznego. Nośnikiem są rozpuszczalniki izoalfatyczne, maksymalnie przyjazne dla środowiska. Występuje jako naturalny, czereśnia, orzech klasyczny, wenge, teak, orzech postarzany, dąb postarzany, szary, biały, czarny, cedr, oliwka.
- 2. Sposób użycia:** Podłoga drewniana powinna być wyfugowana i dokładnie wyszlifowana do gładkości ok. 150, co jest ważne dla równomiernego barwienia. Olej dokładnie wymieszać i nakładać wałkiem z krótkim włosiem równomiernie na całej powierzchni. Wydajność ok. 20 - 30 m² z litra w zależności od szlifu i chłonności drewna. Polerować białym padem jeszcze w stanie wilgotnym, tj. po ok. 45 min. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać. W przypadku wystąpienia tzw. „wypocień” oleju z nieuszczelnności fug czy sęczków, rozprowadzić je polerując białym padem. Lekki ruch pieszki po wyschnięciu po 24 godz. Polerowanie białym padem przyspiesza schnięcie. W przypadku potrzeby intensywniejszego koloru powtórzyć olejowanie po 24 godzinach jw. i spolerować szmatą podłożoną pod pad. Gatunki chłonne jak buk czy sosna olejowa dwa razy (jeżeli potrzeba) w odstępie 2 – 4 godzin. Po drugim olejowaniu resztki oleju polerować szmatą podłożoną pod pad. Po wyschnięciu po 24 godzinach (Bianco i Wenge mogą schnąć 2 – 3 dni), nałożyć Maximus Lios Balm Fissativo olej wykańczający (2 razy) lub lakier Maximus Lios Lack w 2 lub 3 warstwach. Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach.
- 3. Przechowywanie:** Min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.
- 4. Opakowanie:** 1 litr
- 5. Ważne wskazówki:** Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. Pielęgnacja przy pomocy Lios Soft Balm po 15 dniach.
- 6. Bezpieczeństwo pracy:** Chronić przed dziećmi.
Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
Produkt łatwopalny

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.