

Permanent OilCare



ŚRODKI DO PIELĘGNACJI



Nowość



Olej pielęgnacyjny tworzący powłokę do wszystkich olejowanych powierzchni. Do trwałej ochrony i odświeżania. Środek do pielęgnacji podłóg powłokowych, zwłaszcza powierzchni olejowanych z twardym woskiem lub utwardzanych UV, wykonanych ręcznie lub fabrycznie. Przedłuża cykl renowacji dzięki maskowaniu powierzchniowych śladów zużycia i drobnych zadrapań. Poza tym nadaje się również jako dodatkowa warstwa ochronna do powierzchni olejowanych bez wytworzonej powłoki.

- Długotrwałe odświeżenie wytartych podłóg
- Maskuje lekkie zadrapania i wytarte ścieżki oraz zapewnia jednolitą powierzchnię
- Powłoka chroniąca przed lekkimi zadrapaniami i śladami zużycia
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłogi
- Nie zawiera oksymu i kobaltu
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Bezpieczne schnięcie

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji wszystkich olejowanych powierzchni. Idealna przydatność do podłóg powłokowych utwardzanych UV i olejowanych twardym woskiem, niezależnie od tego, czy zostały wykończone ręcznie, czy fabrycznie.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10190	1l	6	480

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.
Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö60+

Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, miotłą lub mopem, następnie wytrzeć powierzchnię na mokro przy użyciu LOBA CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie. Przestrzegać przy tym informacji technicznych właściwych produktów.
- Przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z obszarem stosowania.
- Nałożenie nowej warstwy pielęgnacyjnej może zmienić właściwości i/lub stopień połysku. Przestrzegać informacji z certyfikatów dotyczących właściwości antypoślizgowych i natchlenia podłóg sportowych.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szpachelka płaska LOBA, ściągacz lub ścierka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l). Wyrównać za pomocą pąda LOBASAND Normal-Pad, nadmiar zebrać w całości.

CZAS SCHNIĘCIA

- Pracować fragmentami i natychmiast wyrównywać, najpóźniej w ciągu 15 min.
- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Przygotowanie

Umyć gruntownie podłogę przy użyciu LOBA ParkettSoap. W razie potrzeby użyć maszyny jednotarczowej i lekko ściernych padów LOBASAND Specialpad (beżowy/zielony).

Nakładanie:

Nanieść cienką warstwę za pomocą bezkłaczkowej ścierki i całkowicie zebrać nadmiar w ciągu 15 minut.

Alternatywnie nanosić cienką warstwę fragmentami i na całej powierzchni za pomocą płaskiej szpachelki/ściągacza. Nadmiar zebrać w ciągu 15 minut przy użyciu maszyny jednotarczowej i ścierki z włókny LOBA, następnie wyrównać na całej powierzchni białym padem LOBASAND Normalpad.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem do szlifowania, szmatkami materiałowymi itp. zwilżać wodą lub przechowywać w zamkniętym wiaderku lub utylizować bez ryzyka powstania pożaru - w przeciwnym razie możliwy samozapłon. Starannie wentylować obszary robocze podczas przetwarzania i suszenia.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentach technicznych.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np. wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwienia. Gromadzenie się osadów w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do kolorystyki włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Zasady ogólne

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.