MAXIMUS GP

Grunt poliuretanowy

1. Zastosowanie: jednoskładnikowy produkt, mieszanka specjalnych żywic utwardzanych wilgocią do tworzenia bariery przeciw wilgoci resztkowej i wzmacnianiu słabych podłoży. Polepsza także adhezję klejów na podłożach anhydrytowych. Do klejenia używać Maximus 501, EPX, Elastic, BergerBond P2S, P2X, M1X.

2. Charakterystyka:

Temperatura pracy	+ 10^0C - + 25^0C
Nakładanie	wałek
Rozcieńczalnik	Ma**ximus S-PU**
Zużycie	300 – 600 g/m^2, zależnie od stanu podłoża oraz ilości warstw
Czyszczenie narzędzi	Maximus S-PU

3. Podłoże: Powinno być możliwie suche, bez widocznej wilgoci, usunąć całkowicie jakiekolwiek ślady oleju, tłuszczu, wosku lub plamy farby.

4. Stosowanie:

Bariera przeciwwilgociowa: do 5% CM przy 6 cm grubości

Nałożyć pierwszą warstwę Maximus GP rozcieńczoną 30% Maximus S-PU. Po 4 godz druga warstwa rozcieńczona 20% Maximus S-PU. Po 24 godz. nanieść trzecią warstwę rozcieńczoną 10% Maximus S-PU lub bez rozcieńczenia w zależności od porowatości podłoża.

Wzmacnianie podłoża: Rozcieńczyć grunt Maximus GP rozcieńczalnikiem Maximus S-PU 30 - 50% .

Poprawa adhezji na anhydrycie: przeszlifować grubym papierem, aż pył będzie biały. Odkurzyć i zagruntować Maximus GP rozcieńczonym 30% Maximus S-PU. W przypadku nierównego chłonięcia należy ocenić czy po 2 – 6 godz. położyć podobną drugą warstwę. Przed klejeniem drewnianej podłogi postępować jak w przypadku bariery przeciwwilgociowej

5. Uwaga: <u>Kleić po zaniku zapachu nie wcześniej niż po 24 godz od ostatniej warstwy.</u>
<u>Nie stosować na ogrzewanych i chłodzonych podłogach.</u>

6. Przechowywanie: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

7. Opakowanie: bańka 5l lub 10l

8. Ostrzeżenie: przed stosowaniem Maximus GP jest bardzo ważne, żeby upewnić się, że fundament jest odizolowany od podłoża nylonową lub odpornym na wodę materiałem a także ważne jest, żeby zweryfikować, że beton (podłoże) nie zawiera lekkich materiałów, które zatrzymują rozpuszczalniki i/lub monomery. Jest to ważne ponieważ:

a) bariera przeciwwilgociowa którą tworzy Maximus GP musi dotyczyć tylko fundamentu, a nie podłoża i fundamentu ponieważ w tym przypadku ciągłe ciśnienie osmotyczne mogłoby przekreślić skuteczność Maximus GP.

b) bariera ta zapobiega możliwemu rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego zapachu do pomieszczeń poniżej (pary rozpuszczalnika są cięższe niż powietrze i dlatego idą w dół a nie do góry!)

9. Elementy etykiety: Płyn i pary łatwopalne. Podejrzenie powodowania raka. Szkodliwe kiedy wdychane.Może uszkadzać organy przez przedłużoną i powtarzającą się ekspozycję. Powoduje poważne podrażnienie oka. Powoduje podrażnienie skóry. Może powodować podrażnienie oddychania. Może powodować symptomy alergii i astmy lub trudności z oddychaniem jeżeli inhalowane. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zawiera izocjanaty. Mogą wywoływać reakcję alergiczną.
Trzymać z dala od ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. Pojemnik trzymać szczelnie zamknięty. Nosić rękawice ochronne/ubranie ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. JEŻELI ZOSTAŁO WDYCHANE: jeżeli oddychanie jest utrudnione usunąć ofiarę na świeże powietrze i trzymać w spoczynku w pozycji wygodnej do oddychania. Jeżeli było narażenie i dotyczyło: zasięgnąć porady medycznej/ uwagi.
Zawiera: diphenylmethane-4,4'- diisocyanate diphenylmethanediisocyanate, isomers i omologues

Nasze Informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzać żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zlecamy próbę praktyczną.